

VALQUA PRODUCTS 石綿製品一覧

	バルカー製品番号	製品名称	生産停止時期	石綿含有率 (wt%)	
ソフトガスケット	ジョイントシート ガスケット	221	石綿ジョイントシート	2000.3.31	70~80%
		222	石綿ジョイントシート	2000.3.31	70~80%
		224	石綿ジョイントシート	2005.12.31	65~75%
		921	耐熱石綿ジョイントシート	2000.3.31	70~80%
		930	石綿ジョイントシート	2005.12.31	70~80%
		931	石綿ジョイントシート	2000.3.31	70~80%
		1000 <sup>1)</sup>	耐酸石綿ジョイントシート	2001.3.31	70~80%
		1500	万能石綿ジョイントシート	2005.12.31	70~80%
		1500AC	石綿ジョイントシート	2005.12.31	70~80%
		1500AE	石綿ジョイントシート	2005.12.31	70~80%
		1501	万能石綿ジョイントシート	2005.12.31	75~85%
		1501AC	石綿ジョイントシート	2005.12.31	75~85%
		1501AE	石綿ジョイントシート	2005.12.31	75~85%
		1542	石綿ジョイントシート	2005.12.31	60~65%
		1560	石綿ジョイントシート	2000.3.31	70~80%
		1565	石綿ジョイントシート	2000.3.31	70~80%
		1566	石綿ジョイントシート	2000.3.31	70~80%
		1572	石綿ジョイントシート	2000.3.31	70~80%
		1575	石綿ジョイントシート	2005.12.31	75~85%
		1591	石綿ジョイントシート	2000.3.31	70~80%
		1601	石綿ジョイントシート	2005.12.31	70~80%
		1611	石綿ジョイントシート	2000.3.31	70~80%
		1755	耐熱石綿ジョイントシート	2001.3.31	金網を除く部分：70~80%
		1971	石綿ジョイントシート	2000.3.31	70~80%
		3000	石綿ジョイントシート	1985.4.1	70~80%
		VND509	石綿ジョイントシート	2000.3.31	70~80%
	VND512	石綿ジョイントシート	2000.3.31	70~80%	
	ふっ素樹脂 ガスケット	7030	バルフロンジャケットガスケット	2005.12.31	中芯材：70~85%
		7031	バルフロンジャケットガスケット	2005.12.31	中芯材：70~85%
		7035	バルフロンジャケットガスケット	2005.12.31	中芯材：70~85%
		7404 <sup>1)</sup>	バルフロン含浸石綿テープ及び石綿布ガスケット	2005.12.31	85~90%
	その他 ガスケット	214	ゴム引石綿布ガスケット	2005.12.31	65~75%
		314	ゴム引金線入り石綿布ガスケット	2005.12.31	45~55%
	1010	(青) 石綿フェルトシート	1973.9.19 2001.10.1 <sup>2)</sup>	80~90%	
メタル・ セミメタル ガスケット	505	石綿ヤーン巻込メタリックガスケット	2002.1.1	ヤーン：80~90%	
	510	石綿入波形メタリックガスケット	2002.1.1	中芯材：80~90%	
	520	石綿入平形メタリックガスケット	2002.1.1	中芯材：80~90%	
	570	メタルジャケットガスケット	2002.1.1	中芯材：80~90%	
	580	メタルジャケットガスケット	2002.1.1	中芯材：80~90%	
	6510	VFメタルジャケットガスケット	2002.1.1	中芯材：80~90%	
	6520	VFメタルジャケットガスケット	2002.1.1	中芯材：80~90%	
	6580	VFメタルジャケットガスケット	2002.1.1	中芯材：80~90%	
うず巻形 ガスケット	590	うず巻形ガスケット (基本形)	2003.10.30	フィラー材：80~90%	
	590AE	原子力用うず巻形ガスケット	2001.10.1	フィラー材：80~90%	
	591	うず巻形ガスケット (外輪付)	2003.10.30	フィラー材：80~90%	
	591AE	原子力用うず巻形ガスケット	2001.10.1	フィラー材：80~90%	
	592	うず巻形ガスケット (内輪付)	2003.10.30	フィラー材：80~90%	
	596	うず巻形ガスケット (内外輪付)	2003.10.30	フィラー材：80~90%	
	596AE	原子力用うず巻形ガスケット	2001.10.1	フィラー材：80~90%	
	597	うず巻形ガスケット	1966.3	フィラー材：80~90%	
フレクター	PRBT	ラバーブーツ	2005.12.31	カバー材：60~90%	
	VFLEX	フレクター	2005.12.31	カバー材：60~90%	
	XP-221	ジャバラ	2005.12.31	カバー材：60~90%	
布入ゴム	2330	石綿布入りゴムパッキン	2005.12.31	60~80%	
	4330	石綿布入りゴムパッキン	2005.12.31	60~80%	
PTFE-Vパッキン	7330 <sup>3)</sup>	バルフロンVパッキン (石綿布入り)	2005.12.31	26~51%	
クラッチ フェーシング	780	クラッチフェーシング	1989.6	40~60%	
	782	クラッチフェーシング	1989.3	50~60%	
紡織品 クロス その他	101	石綿糸摺りパッキン	2005.12.31	85~90%	
	102	袋織石綿コイルパッキン	2005.12.31	85~90%	
	105	石綿布	2005.12.31	85~90%	
	110	石綿板	1995.7.1	90~100%	
	112	石綿リボン	2005.12.31	85~90%	
	113	石綿テープ	2005.12.31	85~90%	
	119	アルミ加工石綿防熱クロス	1995.7.1	85~90%	
	205	ゴム引石綿クロス	1980年以前	65~75%	
	305	ゴム引金線入り石綿クロス	1980年以前	45~55%	
	405	金線入り石綿クロス	1995.7.1	85~90%	
	412	金線入り石綿リボン	1995.7.1	85~90%	
	FORTEX	フォーテックス	1995.7.1	85~90%	
	18G26~57	クリーンベスト	1995.7.1	90~100%	
	-	アスベストランパー	1995.7.1	40~60%	
	665	バルベストス	2005.12.31	70~75%	

グラ ン ド パ ッ キ ン	石綿系	117	石綿コイルパッキン	1980年以前	80～90%		
		125	石綿コイルパッキン	1996. 8. 31	80～90%		
		127	石綿コイルパッキン	1990年以前	50～60%		
		130	石綿コイルパッキン	1980年以前	70～80%		
		132	石綿コイルパッキン	1996. 7. 31	70～80%		
		133 <sup>2)</sup>	石綿コイルパッキン	2005. 12. 31	50～60%		
		134	石綿コイルパッキン	2005. 12. 31	50～60%		
		134A	石綿コイルパッキン	1996. 7. 31	70～80%		
		135	石綿コイルパッキン	2005. 12. 31	80～90%		
		136	石綿コイルパッキン	2005. 12. 31	60～70%		
		137	石綿コイルパッキン	1992. 11	70～90%		
		138	石綿コイルパッキン	1990年以前	70～90%		
		139	石綿コイルパッキン	2005. 12. 31	80～90%		
		143	石綿コイルパッキン	1980年以前	70～80%		
		151 <sup>1)</sup>	黒鉛付耐酸青石綿糸	1973. 9. 19	70～90%		
		155 <sup>1)</sup>	耐酸八編青石綿コイルパッキン	1973. 9. 19	70～90%		
		156 <sup>1)</sup>	耐酸格子編青石綿コイルパッキン	1973. 9. 19	70～90%		
		161 <sup>1)</sup>	耐酸青石綿糸	1973. 9. 19	70～90%		
		162 <sup>1)</sup>	耐酸袋編青石綿コイルパッキン	1973. 9. 19	70～90%		
		165 <sup>1)</sup>	石綿コイルパッキン	1973. 9. 19	70～90%		
		229	石綿成形パッキン	1990年以前	40～50%		
		240	石綿スパイラルパッキン	1990. 8	40～50%		
		270	石綿成形パッキン	1990年以前	30～40%		
		1134	石綿コイルパッキン	2005. 12. 31	70～80%		
		1225	石綿成形パッキン	1992. 11	30～40%		
		1240	石綿成形パッキン	1996. 7. 31	30～40%		
		1290	石綿コイルパッキン	2005. 12. 31	50～60%		
		1290AE	石綿コイルパッキン（原子力用）	2005. 12. 31	50～60%		
		2140	グランドパッキン	1996. 7. 31	10～20%		
		2240	石綿成形パッキン	1990年以前	10～20%		
		3740	石綿成形パッキン	1990年以前	40～50%		
		7101	バルフロン含浸石綿コイルパッキン	1992. 11	60～70%		
		7125	バルフロン含浸石綿成形パッキン	1992. 11	60～70%		
		7130	バルフロン含浸石綿コイルパッキン	1980年以前	60～70%		
		7131	バルフロン含浸石綿コイルパッキン	1980年以前	60～70%		
		7132 <sup>2)</sup>	バルフロン含浸石綿コイルパッキン	2005. 12. 31	55～65%		
		7133 <sup>2)</sup>	バルフロン含浸石綿コイルパッキン	2005. 12. 31	60～75%		
		7137 <sup>2)</sup>	バルフロン含浸石綿コイルパッキン	2005. 12. 31	55～75%		
		7155 <sup>1)</sup>	バルフロン含浸青石綿八編パッキン	1973. 9. 19	60～70%		
		7161 <sup>1)</sup>	バルフロン含浸石綿コイルパッキン	1973. 9. 19	60～70%		
		7162 <sup>1)</sup>	バルフロン含浸石綿コイルパッキン	1973. 9. 19	60～70%		
		7332	バルフロン含浸石綿コイルパッキン	1990年以前	50～60%		
		金 属 線 入 り 石 綿 系	金属線入り石綿系	103	金属線入り石綿コイルパッキン	1980年以前	50～60%
				301	金属線入り石綿コイルパッキン	1980年以前	80～90%
				351	金属線入り石綿コイルパッキン	1980年以前	80～90%
				351R	金属線入り石綿コイルパッキン	1996. 7. 31	80～90%
				1251	金属線入り石綿コイルパッキン	1980年以前	40～98%
1254	金属線入り石綿コイルパッキン			1980年以前	60～90%		
1255	金属線入り石綿コイルパッキン			1992. 11	60～90%		
1260	金属線入り石綿コイルパッキン			1992. 11	30～40%		
1265	金属線入り石綿コイルパッキン			1978. 12	60～90%		
1270	金属線入り石綿コイルパッキン			1990. 8	40～50%		
1271 <sup>2)</sup>	ステンレス線入り石綿コイルパッキン			2005. 12. 31	65～95%		
1271AE <sup>2)</sup>	ステンレス線入り石綿コイルパッキン（原子力用）			2005. 12. 31	65～95%		
1272	金属線入り石綿コイルパッキン			1978. 12	30～40%		
1273	インコネル線入り石綿コイルパッキン			2005. 12. 31	65～95%		
1275	金属線入り石綿コイルパッキン			1978. 12	30～40%		
1345	モネル線入り石綿コイルパッキン			2005. 12. 31	55～95%		
2600	金属線入り石綿成形パッキン			1980年以前	80～90%		
3434	金属線入り石綿成形パッキン			1980年以前	50～60%		
セ ミ メ タ ル	セミメタル			350	金属箔入り石綿コイルパッキン	1980年以前	40～50%
				352	金属箔入り石綿コイルパッキン	1980年以前	40～50%
				375	金属箔入り石綿成形パッキン	1980年以前	40～50%
		400	金属箔入り石綿成形パッキン	1980年以前	40～50%		
		401	金属箔入り石綿成形パッキン	1980年以前	40～50%		
		1120	メタルスパイラルパッキン	2005. 12. 31	10～20%		
		1140	グランドパッキン	1992. 11	5～10%		
		1150	金属箔入り石綿成形パッキン	1970年以前	50～60%		
		1160	金属箔入り石綿成形パッキン	1970年以前	50～60%		
		1170	金属箔入り石綿コイルパッキン	1970年以前	50～60%		
		1190	金属箔入り石綿コイルパッキン	1970年以前	30～40%		
		1230	金属箔入り石綿コイルパッキン	1970年以前	30～40%		
		1250	金属箔入り石綿成形パッキン	1970年以前	60～70%		
		1280	金属箔入り石綿成形パッキン	1970年以前	60～70%		
		3110	金属箔入り石綿成形パッキン	1970年以前	20～30%		
		3113	金属箔入り石綿成形パッキン	1970年以前	40～50%		
		3114	金属箔入り石綿成形パッキン	1970年以前	40～50%		
		3120	金属箔入り石綿成形パッキン	1970年以前	20～30%		
		3130	金属箔入り石綿成形パッキン	1990年以前	20～30%		
		3144	金属箔入り石綿成形パッキン	1980年以前	40～50%		
3148	金属箔入り石綿成形パッキン	1980年以前	30～40%				
金属粒入り	1455	金属粒入り石綿コイルパッキン	1980年以前	30～40%			

特に注意書きのない限り使用石綿は白石綿（クリソタイル）です。

注1）1973年9月以前は青石綿（クロシドライト）を使用、その後は白石綿（クリソタイル）を使用

注2）派生品番を含む

注3）石綿布使用タイプの場合

2005年12月末日をもって、全石綿含有製品の生産を中止しました。